

# Uniflott Finish

Gebrauchsfertige Feinspachtelmasse für Oberflächenfinish

---



- Anwendungsbereiche:**
- Für **Wand** und **Decke**.
  - Einsatzbereich **innen**.
  - **Gebrauchsfertige Feinspachtelmasse** zur **Endverspachtelung** von Gipsplattenfugen bei vorheriger **Grundverspachtelung** mit Knauf Uniflott im **System Uniflott**.
  - Auch um **vollflächigen Spachteln von Flächen (bis Q4)** und **Glätten rauer Untergründe**.

- Produkteigenschaften:**
- **Leichtgängig** zu verarbeiten, durch geschmeidige Konsistenz.
  - **Sehr leicht schleifbar**.
  - **Schnell trocknend**.
  - Farbe: **sehr reines weiß**.
  - **Gebrauchsfertig**, keine Anmisch- und Reifezeiten.
  - **Erfüllt** die Produkteigenschaften nach **DIN EN 13963**.

## Technische Daten:

### Anwendungstechnische Daten

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich:                     | innen                                                                        |
| Verarbeitungstemperatur:            | + 10°C bis +30°C                                                             |
| Verarbeitungszeit:                  | Material härtet durch Trocknung                                              |
| Verbrauch im System Uniflott:       | ca. 160-180 g / lfm Fuge<br>1,7 – 1,8 kg / m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke |
| Reichweite im System Uniflott:      |                                                                              |
| - 4 kg Gebinde                      | ca. 25 lfm Fuge                                                              |
| - 8 kg Gebinde                      | ca. 50 lfm Fuge                                                              |
| - 20 kg Gebinde                     | ca. 125 lfm Fuge                                                             |
| Trocknungszeit pro mm Schichtdicke: | ca. 5 Stunden                                                                |
| Farbe im getrockneten Zustand:      | sehr reines weiß                                                             |

\*Richtwerte bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

### Materialtechnische Daten

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialbasis:           | Kunststoffdispersion, Kombination feinteiliger mineralischer Calciumsulfat-Füllstoffe und Stellmittel |
| Lagerfähigkeit:          | ca. 12 Monate                                                                                         |
| Lagerbedingungen:        | Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.              |
| Lieferform:              | 4 kg / 8 kg / 20 kg PE-Eimer                                                                          |
| Ident.-Nummer/ EAN-Code: | 4 kg: 496460 / 4006379081660<br>8 kg: 129801 / 4006379072927<br>20 kg: 206481 / 4006379075942         |

### Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Kein kennzeichnungspflichtiges Produkt.

## Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, biegesteif, wasserfest, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände entfernen.

Bei stark saugenden Untergründen (z.B. Porenbeton) mit *Knauf Haftemulsion* grundieren und Grundierung trocknen lassen.

Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Mit *Knauf Uniflott* vorgefüllte Fugenbereiche müssen ausgehärtet und bereits gut an die Plattenfläche angeglichen sein.

Fehlstellen mit *Knauf Uniflott* füllen.

## Anmischen:

*Knauf Uniflott Finish* im Eimer durchrühren. Sauberes Gefäß / Werkzeug verwenden.

## Verarbeitung:

Grundverspachtelung

Hierzu *Knauf Uniflott* anmischen und kurz sumpfen lassen. Fugen mit *Knauf Uniflott* füllen und Spachtelmasse mit Schraubgriffspachtel scharf abziehen. Nach ca. 60 Min. überstehendes Material (Wulst) abstoßen.

Endverspachtelung

Anschließend erfolgt die Endverspachtelung mit *Knauf Uniflott Finish*. Hierzu *Knauf Uniflott Finish* auf eine Traufel auftragen und breit abziehen, bis eine gleichmäßige

Fugenoberfläche entsteht.

Je nach geforderter Oberflächengüte ggf. mehrere Arbeitsgänge. Bei mehrschichtigem Auftragen muss generell die vorherige Schicht vollständig ausgetrocknet sein.

Nach vollständiger Austrocknung kann die Fuge oder Fläche mit Hand- oder Stielschleifer geschliffen werden. Knauf Uniflott Finish lässt sich mit handelsüblichem Schleifpapier (Körnung  $\geq 120$ ) schleifen. Staub entfernen.

Vollflächiges Überspachteln oder Glätten rauer Untergründe

Knauf Uniflott Finish mit Traufel oder Glättkelle bis zu 3 mm dick auftragen und verteilen bzw. scharf auf dem Untergrund abziehen. Nach Trocknen der 1. Schicht kann für eine planebene Oberfläche eine zweite Spachtelung nötig sein.

#### **Beschichtungen / Bekleidungen:**

Vor der weiteren Beschichtung und Bekleidung (Tapezierung) sind Gipsplattenoberflächen immer vorzubehandeln und zu grundieren gemäß BVG Merkblatt 6. „Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung“.

Vor dem Tapezieren mit *Knauf Tapeziergrund*.

Vor dem Streichen oder Verfliesen (doppelte Beplankung erforderlich) mit *Knauf Tiefengrund*.

Vor dem Verputzen mit *Knauf Putzgrund* (bei Verwendung von *Knauf Royal-Fertigputz* und *Knauf Mineralputz Diamant*), bzw. *Knauf Sperrgrund* (bei Verwendung von *Knauf EASYPUTZ*).

Spritzwassergefährdete Bereiche sind in Feuchträumen mit *Knauf Flächendicht*, Ecken und Rohrleitungen mit *Knauf Flächendichtband* bzw. *Knauf Dichtmannschetten* und Innenecken in Duschen mit der *Knauf Dichtecke* abzudichten.

Es dürfen nur Klebstoffe Methylcellulose gemäß BFS-Merkblatt Nr. 16, technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten, Frankfurt/Main 2002, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, verwendet werden.

Nach dem Tapezieren von Papier- und Glasgewebetapeten sowie dem Auftragen von Kunstharz- und Celluloseputzen für eine zügige Trocknung durch ausreichende Lüftung sorgen.

#### **Ergänzende Hinweise:**

- Die Raum- und Untergrundtemperatur darf +10°C nicht unterschreiten und +30°C nicht überschreiten. Kühle Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit, höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Verarbeitungstemperatur/ -klima: Verspachteln erst dann, wenn keine größeren Längenänderungen der Gipsplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.
- Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen ebenfalls den Verarbeitungszeitraum.
- Zu *Knauf Uniflott Finish* dürfen keine anderen Materialien gemischt werden.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de) erhältlich.

#### **Anwendungseinschränkungen**

*Knauf Uniflott Finish* kann nicht im Außenbereich eingesetzt werden.

## Raum für Notizen

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

### Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

[www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Ipshofen, August 2017